Kiilto Kestopren



Tirpiklio pagrindo kontaktiniai klijai, skirti klijuoti gumą, plastiką, odą, tekstilę, medieną, statybines plokštes, laminatą, keramiką, stiklą, metalą ir pan. bei statybinius profilius.

- paprasta tepti teptuku
- geras terminis atsparumas
- atsparus drėgmei

PANAUDOJIMO SRITIS

Tinka klijuoti, pvz.: tokius PVC konstrukcinius profilius, kaip grindjuostes, laiptų pakopas, popakopius, briaunas ir dangas. Skirta klijuoti linoleumą, kamštinę dangą, taip pat sandariklius, laminatą, fanerą, gumą, odą ir įvairias statybines plokštes. Nerekomenduojama klijuoti labai plastifikuoto PVC ir poliolefino plastikų paviršių.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Klijai tepami ant abiejų paviršių teptuku ar įprasta mentele. Leiskite džiūti 10–45 min. Kai klijų paviršius jaučiamas sausas, tvirtai suspauskite abi dalis kartu. „Kiilto Kestopren“ užtikrina greitą sukibimą, o galutinis stiprumas pasiekiamas po kelių dienų. Skiedimas ir įrankių plovimas: „Kiilto Kontaktiliiman ohenne thinner“.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas. Kokybės valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir procedūrų vadovo, jei jie pateikiami, turiniu.

APLINKA IR SAUGUMAS

Produkte yra labai lakių ir itin degių tirpiklių. Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.

NAUDOJIMO TEMPERATŪRA	+5–25 °C
EKSPLOATAVIMO TEMPERATŪRA	-20 °C...+70 °C
PADENGIMAS	2 m²/l (iš abiejų pusių)
TANKIS/SANTYKINIS SVORIS	0,85 kg/dm³
RIŠIKLIO RŪŠIS	Polichloropreno pagrindo tirpiklio klijai
DARBO LAIKAS	60-90 min.
PAKUOTĖS DYDŽIAI	1 l, 5 l, 10 l, 20 l
SANDĖLIAVIMAS	Neatidarytame konteineryje galima laikyti 12 mėnesių +20 °C laipsnių temperatūroje. Prieš naudojimą gerai sumaišykite.