Kiilto Extra grindų ir sienų klijai

Labai geras pirminis sukibimas ir ilgas sukibimo laikas. Tinka vinilinėms grindų dangoms ir plytelėms, taip pat tekstilinėms dangoms. Sudėtyje neturi 2-etilheksanolio. Taip pat vonios kambario vidui.

M1 LEED

- geras pirminis sukibimas, ilgas sukibimo laikas
- vandens pagrindo
- be 2-etilheksanolio

PANAUDOJIMO SRITIS

Akrilo dispersiniai klijai PVC grindų dangoms ir plytelėms, lygaus pagrindo korėtoms PVC dangoms, guminio pagrindo tekstilinėms dangoms ir austo bitumo dangoms. „Kiilto Extra“ taip pat tinka sunkios, storesnės nei 0,6 mm PVC sienų apdailos klijavimui prie įgeriančių ir neįgeriančių paviršių. „Kiilto Extra“ idealiai pritaikomi ten, kur reikia gero pirminio sukibimo ir ilgo darbo laiko. Tinka naudojimui su grindų šildymo sistema. Atitinka statybinių medžiagų emisijos klasę M1.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, lygus, be dulkių ir riebalų. Rekomenduojame išlyginti betoninį paviršių „Kiilto“ mažo šarmingumo išlyginamuoju mišiniu, kuris dėl ekstensyvaus šarminio drėgnumo sumažina dangos ar klijų pažeidimo riziką. Išlyginkite medžio ir grindų plokščių sujungimus ir, jei reikia, atlikite reikalingus paruošiamuosius darbus.

Jei reikia, prieš naudojimą sumaišykite klijus ir dantyta mentele tepkite tolygų klijų sluoksnį ant paviršiaus. Naudokite drėgnojo sukibimo metodą: užtepę klijus tuoj pat prispauskite ir trinkite dangą prie paviršiaus. Jei danga yra standi arba turi būti palenkta, kad atitiktų konstrukcijas, prieš prispausdami palikite klijus džiūti 10–20 min. Klijuodami tankią dangą ant visiškai drėgmės nesugeriančių paviršių leiskite klijams džiūti iki 60 min. prieš prispausdami ją prie pagrindo arba švelniai prispauskite dangą prie klijais padengto paviršiaus ir po to ją pakelkite. Prieš prispausdami ir tvirtai trindami dangą prie paviršiaus leiskite klijams džiūti 20–30 min. Vandeniu nuvalykite šviežias klijų dėmes. Išdžiūvusios dėmės nuvalomos stipriu šarminiu valikliu arba ksilenu. Taip pat laikykitės grindų dangos gamintojo montavimo nurodymų.

Išdžiūvusį klijų paviršių ir dangą galima vėl aktyvuoti šilto oro pistoletu: šildykite klijus ir dangą ir įtrinkite ją ant paviršiaus (pvz., tualetuose ir vonios kambariuose dangas užlenkite ant sienos). Nuvalykite šviežias klijų dėmes švariu drėgnu audiniu ar kempine. Išdžiūvę klijai gali būti nuimti naudojant ksileną.

MENTELĖS DANTYTUMAS

GRINDŲ PAGRINDO	betonas: maks. 3,5 w-% arba 85 % RH medis: 8–12 %
NAUDOJIMO TEMPERATŪRA	+18–25 °C
PADENGIMAS	4-6 m²/l
TANKIS/SANTYKINIS SVORIS	apytikr. 1,2 kg/l
RIŠIKLIO RŪŠIS	Akrilato kopolimeras
DARBO LAIKAS	drėgnasis sukibimas: 0–20 min. vėlusis drėgnas sukibimas: 10–30 min. sukibimo laikas: 30–60 min.
PAKUOTĖS DYDŽIAI	1 l, 3 l, 10 l, 15 l
SANDĖLIAVIMAS	Neatidarytose talpyklose, esant temperatūrai virš +1 °C, 18 mėn. Po ilgo saugojimo prieš naudojant išmaišyti.



Pajarito 3/A2 (2 mm) Pajarito 64/A5 (1 mm)

PAPILDOMA INFORMACIJA

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas. Kokybės valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir procedūrų vadovo, jei jie pateikiami, turiniu.

APLINKA IR SAUGUMAS

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.